

ZNR™ RA**Baskılı Beton Kalıp Ayırıcı**

Ürün Tanım	Çimento esaslı baskı beton uygulamalarında zemine eskitilmiş görüntü veren, renkli, kalıp ayırıcı tozdur.														
Ürün No	611														
Kullanım Alanları	Baskılı beton sertleştiricileri uygulamalarının tümünde kullanılır.														
Özellikleri/Avantajları	• Beton yüzey sertleştiricisinin kalıplara yapışmasını engeller. • Kalıpların aşınmasını engeller. • Eskitilmiş, istenilen renkte ve dekoratif özelliktedir. • Kalıp desenlerinin, yüzeye düzgün bir şekilde geçmesini sağlar.														
Teknik Veri	<table><tr><td>Renk</td><td>Gri ve istenilen özel renklerde</td></tr><tr><td>Görünüm</td><td>Mikronize toz</td></tr><tr><td>Ambalaj</td><td>5 kg Plastik Kova</td></tr><tr><td>Sarfiyat</td><td>Yaklaşık 0,200–0,300 kg/m²</td></tr><tr><td>Aletlerin temizliği</td><td>Su ile</td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Serin ve kuru bir ortamda raf ömrü yaklaşık 12 aydır.</td></tr><tr><td>Tehlike sınıfı</td><td>Yanıcı değildir. Mikronize toz olduğundan solumayınız ve göz temasından kaçınınız.</td></tr></table>	Renk	Gri ve istenilen özel renklerde	Görünüm	Mikronize toz	Ambalaj	5 kg Plastik Kova	Sarfiyat	Yaklaşık 0,200–0,300 kg/m ²	Aletlerin temizliği	Su ile	Depolama	Serin ve kuru bir ortamda raf ömrü yaklaşık 12 aydır.	Tehlike sınıfı	Yanıcı değildir. Mikronize toz olduğundan solumayınız ve göz temasından kaçınınız.
Renk	Gri ve istenilen özel renklerde														
Görünüm	Mikronize toz														
Ambalaj	5 kg Plastik Kova														
Sarfiyat	Yaklaşık 0,200–0,300 kg/m ²														
Aletlerin temizliği	Su ile														
Depolama	Serin ve kuru bir ortamda raf ömrü yaklaşık 12 aydır.														
Tehlike sınıfı	Yanıcı değildir. Mikronize toz olduğundan solumayınız ve göz temasından kaçınınız.														
Hazırlama Talimatı	Ürün kullanıma hazırdır.														
Uygulama	ZNR Baskı Beton YS uygulamasından hemen sonra, ZNR RA yüzeye serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. Birkaç gün sonra yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar yıkanır. Yüksek basınç ile yıkama daha az eskitilmiş etki bırakırken, düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etkinin kalmasına neden olur.														
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.														
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntıları yakarak yok etmek tehlikelidir.														
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.														