

ZNR™ SOGUARD

Beton Yüzeyler İçin Koruyucu

Ürün Tanımı	Polisiloksan-silan reçine esaslı, solvent bazlı, brüt beton, sıva, tuğla, briket, mozaik, kiremit, gaz beton vb. yüzeylere uygulanan, su itici nitelikte, şeffaf su geçirimsiz koruyucu malzemesidir.														
Ürün No	614														
Kullanım Alanları	• Mineral esaslı ve emici yüzeyler, • Brüt beton, traverten, doğal taş, sıva, tuğla, briket, kiremit, gaz beton vb. emici yüzeyler • Cam mozaik kaplamalarda derzlerin yalıtımında, • Binaların dış cephelerinin yağmur suyunun etkilerinden korunmasında, • Bina ve altyapılarda ki beton ve diğer çimentolu yüzeylerin korunması ve servis ömrünün artırılmasında kullanılır.														
Özellikleri/Avantajları	• Ekonomiktir, pratik çözüm sağlar. • Kullanımı oldukça kolaydır. • Yüzeyin nefes almasını engellemez, su buhar geçirgenliğini değiştirmez. • Alkali dayanımı yüksektir. • Yosun ve küf oluşumunu engeller. • Yüzeye su girişini önleyerek, don hasarlardan korur. • Uygulandığı cephede, yüzey özelliklerini artırarak ömrünü uzatır.														
Teknik Veri	<table><tr><td>Ambalaj</td><td>5 kg ve 30 kg'lık plastik bidonlar</td></tr><tr><td>Görünüm</td><td>Şeffaf sıvı</td></tr><tr><td>Yoğunluk</td><td>~ 0,9 gr/cm³ (23 °C)</td></tr><tr><td>Viskozite</td><td>18 – 25 KU (~55 mPa.s)</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı</td><td>+5 °C – +30°C</td></tr><tr><td>Sarfiyat</td><td>Tek katta ~ 0,150 - 0,250 kg/m² (yüzeyin durumuna göre değişken)</td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir. Direkt güneş ışığı ve dondan koruyunuz.</td></tr></table>	Ambalaj	5 kg ve 30 kg'lık plastik bidonlar	Görünüm	Şeffaf sıvı	Yoğunluk	~ 0,9 gr/cm ³ (23 °C)	Viskozite	18 – 25 KU (~55 mPa.s)	Çalışma sıcaklığı	+5 °C – +30°C	Sarfiyat	Tek katta ~ 0,150 - 0,250 kg/m ² (yüzeyin durumuna göre değişken)	Depolama	Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir. Direkt güneş ışığı ve dondan koruyunuz.
Ambalaj	5 kg ve 30 kg'lık plastik bidonlar														
Görünüm	Şeffaf sıvı														
Yoğunluk	~ 0,9 gr/cm ³ (23 °C)														
Viskozite	18 – 25 KU (~55 mPa.s)														
Çalışma sıcaklığı	+5 °C – +30°C														
Sarfiyat	Tek katta ~ 0,150 - 0,250 kg/m ² (yüzeyin durumuna göre değişken)														
Depolama	Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir. Direkt güneş ışığı ve dondan koruyunuz.														
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar ZNR Tamir Harcı ile tamir edilir. Tüm genleşme ve hareketli derzler öncelikle elastomerik bir derz dolgusu ile doldurulmalıdır.														
Uygulama	ZNR SOGUARD iyice karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Rulo, fırça veya düşük basınçlı püskürtücüler ile önceden hazırlanan yüzeye uygulanır. Uygulama en az iki kat yapılarak, yüzey malzemeye doymun hale getirilir.														
Dikkat Edilmesi Gerekenler	• Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. • Alev alabilir (R10), alev alma noktalarından uzakta muhafaza ediniz. Sigara içmeyiniz. • Teneffüs etmeyiniz, deri ile temasında hassasiyet yaratır, yutulmaz. (R20/R21/R22) • Sadece iyi havalandırılmış ortamlarda kullanınız.														
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.														
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.														
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.														