

ZNR™ RAPID**Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı**

Ürün Tanım	Çabuk priz alması istenen beton veya harçlar için hazırlanmış, kısa kür süresince mukavemet artırıcı etki yapan, çok bileşenli priz hızlandırıcı beton katkı maddesidir.	
Ürün No	803	
Bayındırlık Poz No	04.613/7	
Kullanım Alanları	- Soğuk iklimlerde hazırlanan ve uçucu küller içeren her tip beton için özel formüle edilmiştir. - Klorüre tahammülü olmayan uygulamalar haricinde her tip beton için uygundur.	
Özellikleri/Avantajları	12 saat ile 24 saat arasında erken yüksek mukavemet sağlar. - Soğuk iklimlerde (-5°C'ye kadar) kısa kür sürelerinde mukavemet artırıcı olarak formüle edilmiştir. - Betonun dona karşı korunmasında, priz süresini kısaltması sebebiyle önemli ölçüde katkı sağlar. - Hızlandırıcı etkisinin yanında, hafif akışkanlaştırıcı özellik sağlar. - Son dayanımlarda düşme olmaz.	
Teknik Veri	Renk	Kahverengi
	Yoğunluk	~ 1,15 gr/cm ³ (23 °C)
	Viskozite	25-35 KU (~75 mPa.s)
	Donma Noktası	-5 °C altında donar. Çözülme ve karıştırma sonrası özelliklerini korur.
	Dozaj	Çimento ağırlığının %0,8-%2,0 (100 kg çimento için 800gr ile 2000gr) arasında kullanılır. (döküm anında ki çevre sıcaklığına ve katkısızbetonun priz süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir)
	Ambalaj	30 kg'lık plastik bidon veya 1.000 kg IBC
	Depolama	Serin ve kuru bir ortamda, orijinal ambalajında açılmaksızın 12 ay.
Hazırlama Talimatı	Ürün kullanıma hazırdır.	
Uygulama	ZNR RAPID karışım suyuna ilave edilerek veya yeni hazırlanmış taze betona doğrudan karıştırılarak kullanılır. Doğrudan taze betona ilave edildiğinde, homojen bir karışım elde etmek için, karışım süresi artırılır.	
Dikkat Edilmesi Gerekenler	Soğuk hava koşullarında yapılan çalışmalarda, ZNR RAPID katkının betona/harca verdiği ısı enerjisinin korunması için, beton/harç izole edilmelidir. Aksi halde beklenen etki görülmeyebilir.	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.	
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.	
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.	