

ZNR™ PUTTY EP

Epoksi Esaslı, Eski-Yeni Beton Yapıştırma, Ankraj, Tamir Ve Tesviye Harcı

Ürün Tanımı	İki bileşenli, solventsiz epoksi esaslı, rutubetli ortamlarda dahi uygulanabilen, korozyon önleyici, akıcı kıvamlı eski-yeni beton yapıştırma, ankraj, tamir ve tesviye malzemesidir.	
Ürün No	308-1	
Kullanım Alanları	- Eski- yeni beton ve şapların yapıştırılmasında (aderans köprüsü için) kullanılır, - Kolon, giriş ve perdelerin güçlendirilmesinde (aderans köprüsü için) yapıştırıcı olarak ve korozyon önleyici olarak, - Beton endüstriyel döşemelerde, havalimanı pistlerinde, karayollarında derz, zemin, beton çatlaklarının, çukurların ve hasarların tamirlerinde, - Makine temellerinin montajında, köprü mesnetlerinde, vinç rayı altlarında sabitleme ve yapıştırma harcı olarak, - Beton üzerine gelecek yeni kolon ve perdeler için; filiz demirlerinin, cıvataların ankrajında ve korozyon önlenmesinde kullanılır.	
Özellikleri/Avantajları	- Akıcı kıvamlı harç özelliği nedeniyle yatay yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. - Düşük sıcaklıklarda bile sertleşir, büzülme yapmaz. - Betonu betona, donatıyı betona mükemmel bir şekilde yapıştırır. - Nemli yüzeylere de tatbik edilir ve rutubet altında sertleşir. - Solvent içermez.	
Teknik Veri	Renk	Açık Gri
	Ambalaj	(A : 5 kg B : 5 kg) 10,0 kg'lık set
	Yoğunluk	~1,40 gr/cm ³ A+B set karışmış halde (23 °C'de)
	Karışım ömrü	~40 dk (23 °C'de)
	Betona Yapışma	~ 2 N/mm ² (7 günlük) (Betondan Kopma)
	Tam Kurlenme Süresi	7 gün
	Hacimde Değişme	Değişmez. Rötne yapmaz.
	Sarfiyat	1 mm kalınlık için ~1,50 kg/m ² Ankraj uygulamaları için sarfiyat tablosunu temin edebilirsiniz.
	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak yüzey gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış, temiz, kuru veya az nemli olmalıdır.	
Hazırlama Talimatı ve Uygulama	A ve B Bileşenleri bir arada, 400 devir/dakika bir karıştırıcı ile homojen renk oluşuncaya kadar (yaklaşık 3 dakika) karıştırılır. Karıştırma esnasında hava sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Büyük ambalajlı alımlarda, iki bileşenin aynı kapta karıştırılması karışım ömründen dolayı mümkün olmayacaktır. Bu nedenle iki bileşen, bir ölçü kabı veya cetveli yardımıyla hacimsel olarak veya bir terazi yardımıyla ağırlıkça verilen oranlarda ayrı ayrı bir kapta karıştırılır. Tamirat yapılacak yerlere ince katlar halinde uygulama yapılır.	
Dikkat Edilmesi Gerekenler	- Uygulama yüzey sıcaklığı 5°C– 35°C olmalıdır. - Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve su ile temas etmemelidir. 20°C-25°C sıcaklıkta uygulanan malzeme tam sertleşme süresi ortalama 7 gündür.	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.	
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntıları yakarak yok etmek tehlikelidir.	
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.	