

ZNR™ PUTTY EPWT

Epoksi Esaslı, Tiksotropik, Yapıştırma, Tamir, Ankraj, Montaj Macunu

Ürün Tanımı	İki bileşenli, solventsiz,epoksi esaslı, tiksotropik (akma yapmaz), rutubetli ortamlarda dahi uygulanabilen, korozyon önleyici, eski-yeni beton yapıştırma, ankraj, tamir ve tesviye malzemesidir.	
Ürün No	308	
Kullanım Alanları	- Kolon, kiriş ve perdelerin metal elemanlarla güçlendirilmesinde (mantolamasında) yapıştırıcı ve korozyon önleyici olarak, - Beton yapı elemanlarının duvar ve tavanlardaki çatlak, derz, çukur, kırık, segragasyon vb. hasarların tamirlerinde, - Makine temellerinin montajında, köprü mesnetlerinde, vinç rayı altlarında sabitleme ve yapıştırma macunu olarak, - Beton üzerine gelecek yeni kolon, kiriş ve perdeler için filiz demirlerinin ve cıvataların ankrajında ve korozyon önlenmesinde kullanılır.	
Özellikleri/Avantajları	- Tiksotropik özelliğinden dolayı tavan ve duvarda kullanılabilir. - Kısa sürede ve büzülmeden sertleşir. - Düşük sıcaklıklarda bile sertleşir. - Donatıyı betona mükemmel bir şekilde yapıştırır. - Nemli yüzeylere de tatbik edilir ve rutubet altında sertleşir. - Beton, sac gibi yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışır. - Solvent içermez	
Teknik Veri	Renk	Açık Gri
	Ambalaj	10 kg (A+B) set
	Yoğunluk	~1,45gr/cm ³ A+B set karışmış halde (23 °C'de)
	Karışım ömrü	~40 dk (23 °C'de)
	Betona Yapışma	~ 2 N/mm ² (7 günlük) (Betondan Kopma)
	Tam Kürlenme Süresi	7 gün
	Sarkma Dayanımı	Dikeyde 10 mm kalınlığa kadar sarkma yapmaz.
	Hacimde Değişme	Değişmez. Rötne yapmaz.
	Sarfiyat	1 mm kalınlık için ~1,5 kg/m ² .Yüzey durumuna göre değişkenlik gösterir.
	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak yüzey gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış, temiz, kuru veya az nemli olmalıdır.	
Hazırlama Talimatı ve Uygulama	A ve B Bileşenleri bir arada, 400 devir/dakika bir karıştırıcı ile homojen renk oluşuncaya kadar (yaklaşık 3 dakika) karıştırılır. Karıştırma esnasında hava sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Tamirat yapılacak alanlara ince katlar halinde ürün doldurulur.	
Dikkat Edilmesi Gerekenler	- Uygulama yüzey sıcaklığı 5°C– 35°C olmalıdır. - Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve su ile temasetmemelidir. 20°C-25°C sıcaklıkta uygulanan malzeme tam sertleşme süresi ortalama 7 gündür.	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenebilir. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alın.	
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntıları yakarak yok etmek tehlikelidir.	
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.	