

ZNR™ PUR A 50
POLİÜRETAN ELASTİK MACUN

Ürün Tanımı	Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, elastik, yüksek yapışma mukavemetli macundur.	
Ürün No	312	
Uygulama Alanları	• Yalıtım membranı • Pah bandı • Boru ve süzgeç manşetleri • Alüminyum , sac , metal , polyester plakaların ve beton yüzeylerin, • Parke, sentetik çimin zemine yapıştırılmasında kullanılır.	
Özellikleri/Avantajları	• Solvent içermez. • Esnektir. • Kimyasal direnci yüksektir. • Çok yüksek yapışma mukavemeti gösterir.	
Teknik Veri	Renk	Sarımtırak
	Ambalaj	5,0 kg (A+B) set
	Yoğunluk	~1,70 gr/cm ³ A+B set karışmış halde (23 °C'de)
	Karışım ömrü	~35 dk (23 °C'de)
	Betona Yapışma Mukavemeti	~ 1,6 N/mm ² (7 günlük) (Betondan Kopma)
	Kuruma süresi	Dokunma : 5-7 saat (23 °C'de) Tam sertleşme : 1 hafta (23 °C'de)
	Sarfiyat	1 mm kalınlık için ~1,70 kg/m ² Yüzeyin durumuna göre sarfiyat değişir.
	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 6 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Yüzey Hazırlığı	Kaplama uygulamasından önce yüzeydeki pas, yağ, gres, tuz ve benzer kirlilikler arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde nem olmamalıdır. Uygulamadan önce yüzeyde nem olmadığından emin olunuz.	
Hazırlama Talimatı	A ve B Bileşenleri bir arada, 400 devir/dakika bir karıştırıcı ile homojen renk oluşuncaya kadar (yaklaşık 3 dakika) karıştırılır. Karıştırma esnasında hava sürüklenmemesine dikkat edilmelidir.	
Uygulama	İki komponentin karışımıyla hazırlanmış macun uygun çelik spatula yardımıyla kabarcık oluşturmayaacak şekilde uygulanır.	
Dikkat Edilmesi Gerekenler	• Uygulama yüzey sıcaklığı 5°C– 35°C olmalıdır. • Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve su ile temas etmemelidir. • 20°C-25°C sıcaklıkta uygulanan malzeme tam sertleşme süresi ortalama 7 gündür.	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.	
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.	
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.	