

ZNR™ GROUT EP 420 W**Epoksi Esaslı, Nem Toleranslı, Akışkan, Ankraj Ve Montaj Harcı**

Ürün Tanım	Epoksi esaslı, nem toleranslı, üç bileşenli, akışkan, özel gradasyonlu agrega içeren, ankraj, dolgu, tamir ve tesviye harcıdır.													
Ürün No	302													
Bayındırlık Poz No	04.613/ 8-e													
Kullanım Alanları	- Ankraj işleri için çukur, çatlak, kırıkların dolgu ve tamirlerinde - Beton tamiratlarında, geniş çatlakların (10 mm. den büyük çatlak) dolgusu için, - Elastik dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında, - Yol kenarlarında ki bariyerlerin tespitinde, - Metal profillerin betona montajında, makine temellerinde, - Köprülerin mekanik derzlerinde, - Yataklama harcı olarak kullanılır.													
Özellikleri/Avantajları	- Kuru ve nemli yüzeylerde kullanılabilir. Solvent içermez. - Rötre yapmaz. - Erken yüksek dayanım sağlar. - Kimyasal ve mekanik aşınma dayanımı çok yüksektir. - Kullanımı oldukça kolaydır.													
Teknik Veri	<table><tr><td>Renk</td><td>Gri</td></tr><tr><td>Ambalaj</td><td>20,0 kg (A+B+C) set</td></tr><tr><td>Yoğunluk</td><td>~1,55 g/cm³ A+B+C set karışmış halde (23 °C'de)</td></tr><tr><td>Hacimde Değişme</td><td>Değişmez. Rötre yapmaz.</td></tr><tr><td>Sarfiyat</td><td>1 mm kalınlık için ~2,00 kg/m² Ankraj uygulamaları için sarfiyat tablosunu temin edebilirsiniz.</td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.</td></tr></table>		Renk	Gri	Ambalaj	20,0 kg (A+B+C) set	Yoğunluk	~1,55 g/cm³ A+B+C set karışmış halde (23 °C'de)	Hacimde Değişme	Değişmez. Rötre yapmaz.	Sarfiyat	1 mm kalınlık için ~2,00 kg/m² Ankraj uygulamaları için sarfiyat tablosunu temin edebilirsiniz.	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Renk	Gri													
Ambalaj	20,0 kg (A+B+C) set													
Yoğunluk	~1,55 g/cm³ A+B+C set karışmış halde (23 °C'de)													
Hacimde Değişme	Değişmez. Rötre yapmaz.													
Sarfiyat	1 mm kalınlık için ~2,00 kg/m² Ankraj uygulamaları için sarfiyat tablosunu temin edebilirsiniz.													
Depolama	Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.													
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış, çatlaksız, temiz, kuru olmalıdır.													
Hazırlama Talimatı	A ve B Bileşenleri bir arada, 400 devir/dakika bir karıştırıcı ile homojen renk oluşuncaya kadar (yaklaşık 3 dakika) karıştırılır. Karıştırma esnasında hava sürüklenmemesine dikkat edilmelidir.													
Uygulama	Tamir amaçlı kullanımda; tek katta kalınlık 5 cm'yi geçmemelidir. Genel amaçlı yapıştırma; ZNR GROUT EP 420 her iki tarafa da uygulanmalı ve tam kuruma gerçekleşene kadar parçalar hareket ettirilmemelidir. *Uygulama kalınlığı en az: 12 mm, en fazla: 50 mm olmalıdır.													
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiçbir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.													
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntıları yakarak yok etmek tehlikelidir.													
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.													