

ZNR™ POLIDECORÇİZGİ

Çizgi Desenli Dekoratif Yüzey Kaplama

Ürün Tanımı	Çimento esaslı, polimer modifiyeli, özel dolgulu, hafif,yüzeyde çizgi desenli dekoratif bir görüntü veren, kuruduktan sonra üzeri boyanabilen iç ve dış cephe kaplama malzemesidir.													
Ürün No	503													
Kullanım Alanları	İç ve dışmekanlarda, çimento esaslı ince sıva ya da ısı yalıtım sistemlerinin üzerine son kat kaplama olarak kullanılır.													
Özellikleri/Avantajları	<ul style="list-style-type: none">• Aderansı oldukça iyidir, yüksek mukavemete sahiptir.• Yapıya doğal ve dekoratif bir görüntü kazandırır.• Hafif olması sayesinde uygulaması ve desen verilmesi kolaydır.• Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir.• Su iticidir, suya ve dona karşı dayanıklıdır.													
Teknik Veri	<table border="1"><tr><td>Toz Rengi</td><td>Beyaz</td></tr><tr><td>Ambalaj</td><td>25 kg'lık kraft torba</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı</td><td>+5°C / +35°C</td></tr><tr><td>Çalışma Süresi</td><td>Yaklaşık 30 dakika</td></tr><tr><td>Sarfıyat</td><td>1 mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg/m² ' dir. (Yüzey durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.)</td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.</td></tr></table>	Toz Rengi	Beyaz	Ambalaj	25 kg'lık kraft torba	Çalışma sıcaklığı	+5°C / +35°C	Çalışma Süresi	Yaklaşık 30 dakika	Sarfıyat	1 mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg/m ² ' dir. (Yüzey durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.)	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.	
Toz Rengi	Beyaz													
Ambalaj	25 kg'lık kraft torba													
Çalışma sıcaklığı	+5°C / +35°C													
Çalışma Süresi	Yaklaşık 30 dakika													
Sarfıyat	1 mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg/m ² ' dir. (Yüzey durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.)													
Depolama	Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.													
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, boya, yağ vb. diğer kimyasallardan temizlenir.Yüzeydeki bozukluklar ZNRTamir Harcı ile tamir edilir. Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 25°C'nin üzerindeyse yüzey nemlendirilerek doymun hale getirilir.													
Hazırlama Talimatı	6,5 – 7,5 kg (hava sıcaklığına bağlı değişkenlik gösterebilir) temiz ve serin karışım suyu içerisine (25 kg) toz malzeme dökülür ve düşük devirli uygun bir karıştırıcı ile 3–4 dakikada topaksız homojen karışım sağlanır ve 5–10 dakika bekletilir. Olgunlaşan malzeme tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Toz malzeme içerisine su katılmamalıdır.													
Uygulama	Uygulama sıcaklığı +5 ile +35 °C sıcaklıkta yapılması önerilir. Hazırlanan malzeme yüzeye çelik mala ile sürülür. Tanecik kalınlığına uygun bir yüzey elde etmek için fazla malzeme yüzeyden alınır. Yaklaşık on dakika sonra plastik mala ile tiftillenecek desen verilir.													
Dikkat Edilmesi Gerekenler	<ul style="list-style-type: none">• Uygulama esnasında ortam, rüzgâr ve güneşten korunmalıdır.													
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.													
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.													
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.													