

ZNR™ POLIDECOR CAM SIVA

Dekoratif Yüzey Kaplama Malzemesi

Ürün Tanımı	Çimento esaslı, su itici özellikte, cam parçacıkları ve özel dolguları sayesinde dekoratif bir görüntü veren, buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliği olan, dış hava şartlarına oldukça dayanımlı kullanıma hazır ısıtılı görüntü veren yüzey kaplama malzemesidir.														
Ürün No	502 - 1														
Kullanım Alanları	Mantolama sistemlerinde son kat kaplama olarak veya iç - dış cephelerde dekoratif kaplama olarak kullanılır.														
Özellikleri/Avantajları	• Su itici özelliktedir, sudan etkilenmez. • Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır. • Aderansı oldukça iyidir, yüksek mukavemete sahiptir. • İçerdiği polimerler sayesinde hafif elastik yapıya sahiptir. • Düşey, yatay ve tavan uygulamaları için uygundur. • Buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliği vardır.														
Teknik Veri	<table><tr><td>Toz Rengi</td><td>Beyaz (Sipariş üzerine farklı renklerde üretim yapılabilir)</td></tr><tr><td>Ambalaj</td><td>25 kg'lık kraft torba</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı</td><td>+5°C / +35°C</td></tr><tr><td>Çalışma Süresi</td><td>Yaklaşık 30 dakika</td></tr><tr><td>Sarfiyat (Yüzey durumuna bağlı)</td><td>1mm kalınlık için ~1,6 kg/m² malzeme kullanılacak olup, yüzey durumuna bağlı değişken</td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.</td></tr></table>			Toz Rengi	Beyaz (Sipariş üzerine farklı renklerde üretim yapılabilir)	Ambalaj	25 kg'lık kraft torba	Çalışma sıcaklığı	+5°C / +35°C	Çalışma Süresi	Yaklaşık 30 dakika	Sarfiyat (Yüzey durumuna bağlı)	1mm kalınlık için ~1,6 kg/m² malzeme kullanılacak olup, yüzey durumuna bağlı değişken	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.
Toz Rengi	Beyaz (Sipariş üzerine farklı renklerde üretim yapılabilir)														
Ambalaj	25 kg'lık kraft torba														
Çalışma sıcaklığı	+5°C / +35°C														
Çalışma Süresi	Yaklaşık 30 dakika														
Sarfiyat (Yüzey durumuna bağlı)	1mm kalınlık için ~1,6 kg/m² malzeme kullanılacak olup, yüzey durumuna bağlı değişken														
Depolama	Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.														
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, boya, yağ vb. diğer kimyasallardan temizlenir.Yüzeydeki bozukluklar ZNR Tamir Harcı ile tamir edilir. Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 25°C'nin üzerindeyse yüzey nemlendirilerek doymun hale getirilir.														
Hazırlama Talimatı	5,0 kg (hava sıcaklığına bağlı değişkenlik gösterebilir) temiz ve serin karışım suyu içerisine (25 kg) toz malzeme dökülür ve düşük devirli uygun bir karıştırıcı ile 3–4 dakikada topaksız homojen karışım sağlanır ve 5–10 dakika bekletilir. Olgunlaşan malzeme tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Toz malzeme içerisine su katılmamalıdır.														
Uygulama	Uygulama sıcaklığı +5 ile +35 °C sıcaklıkta yapılması önerilir. Hazırlanan malzeme yüzeye çelik mala ile sıvanır. Daha sonra plastik mala veya tahta mala ile tiftillenerek desen verilir.														
Dikkat Edilmesi Gerekenler	• Uygulama esnasında ortam, rüzgâr ve güneşten korunmalıdır.														

Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.