

ZNR™ SELF LEVENNING FLOORING PU 2K

İki Bileşenli Elastik Self Levelling Poliüretan Kaplama

Ürün Tanımı Poliüretan esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, elastik self levelling poliüretan kaplama malzemesidir.

Ürün No	411																
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> Endüstriyel zemin kaplamalarında kullanılır. 																
Özellikleri/Avantajları	<ul style="list-style-type: none"> Aynı ısı değişikliklerinden etkilenmemesi, İyi yayılabilme özelliğinden dolayı kendi kendine yayılabilmesi, Astarlanmış beton, ahşap ve metal yüzeylere yapışarak, bu yüzeylerle birlikte çalışabilmesi, Hijyenik olması Aşınmaya ve kimyasallara karşı dirençli olması 																
Parlaklık ve Renk	Değişik ral renklerinde																
Teknik Verileri	<table border="1"> <tr> <td>Yoğunluk</td> <td>~1,40 gr/cm³</td> </tr> <tr> <td>Viskozite</td> <td>85 – 100 KU</td> </tr> <tr> <td>Ambalaj</td> <td>(A : 16,8 kg B : 3,2 kg)20 kg. kullanıma hazır setlerde</td> </tr> <tr> <td>Tam Kurlenme Süresi</td> <td>7 gün sonra (+23°C'de)</td> </tr> <tr> <td>Karışım ömrü</td> <td>30 dk.</td> </tr> <tr> <td>Uygulama Sıcaklığı</td> <td>5°C - 35°C</td> </tr> <tr> <td>Sarfıyat</td> <td>1 mm kalınlık için yaklaşık 1,40 kg/m² (uygulanacak zemine göre değişkenlik gösterebilir)</td> </tr> <tr> <td>Depolama Şekli</td> <td>Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +35°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.</td> </tr> </table>	Yoğunluk	~1,40 gr/cm ³	Viskozite	85 – 100 KU	Ambalaj	(A : 16,8 kg B : 3,2 kg)20 kg. kullanıma hazır setlerde	Tam Kurlenme Süresi	7 gün sonra (+23°C'de)	Karışım ömrü	30 dk.	Uygulama Sıcaklığı	5°C - 35°C	Sarfıyat	1 mm kalınlık için yaklaşık 1,40 kg/m ² (uygulanacak zemine göre değişkenlik gösterebilir)	Depolama Şekli	Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +35°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Yoğunluk	~1,40 gr/cm ³																
Viskozite	85 – 100 KU																
Ambalaj	(A : 16,8 kg B : 3,2 kg)20 kg. kullanıma hazır setlerde																
Tam Kurlenme Süresi	7 gün sonra (+23°C'de)																
Karışım ömrü	30 dk.																
Uygulama Sıcaklığı	5°C - 35°C																
Sarfıyat	1 mm kalınlık için yaklaşık 1,40 kg/m ² (uygulanacak zemine göre değişkenlik gösterebilir)																
Depolama Şekli	Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +35°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.																
Yüzey Kalitesi	Beton alt yüzeyler sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm ²), çekme dayanımı en az 1,5 N/mm ² olmalıdır. Alt yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.																
Yüzey Hazırlığı	Kaplama uygulamasından önce yüzeydeki pas, yağ, gres, toz ve benzer kirliliklerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde nem olmamalıdır.																
Karıştırma Aletleri/Karışım	ZNR Self Levelling Flooring PU 2K düşük hızlı (300 - 400 dev/dak) elektrikli bir karıştırıcı veya başka uygun bir ekipman ile iyice karıştırılmalıdır. Karıştırmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine tamamen ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar 2 dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız.																
Uygulama Yöntemi / Ekipmanlar	<p>Kaplama:</p> <p>ZNR Self Levelling Flooring PU 2K: yüzeye dökülür ve dişli mala ile düzgün olarak yayılır. Daha sonra, yaklaşık 15 dakika sonra yüzey üzerinde kirpi rulo ile geçilerek hava kabarcıklarının atılması sağlanır. Kirpi rulo uygulaması, mutlaka 30 dakikadan önce yapılması gerekir.</p> <p>Köreltilmiş Sistem:</p> <p>ZNR Self Levelling Flooring PU 2K yüzeye dökülür ve dişli mala ile düzgün olarak yayılır. Daha sonra, yaklaşık 15 dakika sonra yüzey üzerinde kirpi rulo ile geçilerek hava kabarcıklarının atılması sağlanır. Kirpi rulo uygulaması, mutlaka 30 dakikadan önce yapılması gerekir.</p> <p>Ardından aşırı şekilde kuvars kumu ile köreltilir.</p>																
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.																
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.																
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.																