

## ZNR™ COURT PAINT Kort Boyası

<b>Ürün Tanımı</b>	Ultraviyole ışınlarına ve atmosfer koşullarına dayanıklı, tek bileşenli, kullanıma hazır koruyucu boyadır.																					
<b>Ürün No</b>	419																					
<b>Kullanım Alanları</b>	Tenis kortları gibi spor alanlarının asfalt ve beton zeminlerinin işaretlenmesinde veya boyanmasında kullanılır.																					
<b>Özellikleri/Avantajları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Çizilme, aşınma direnci çok yüksektir.</li><li>• Rengi solmaz, kalıcılığı çok yüksektir.</li><li>• Yüksek örtücülüğe sahiptir.</li><li>• Alkali ve kloro karşı oldukça dayanıklıdır, sudan etkilenmez.</li><li>• Mükemmel UV dayanımı ve termal mukavemet sağlar.</li><li>• Yüzeylerde yosun ve bakteri oluşumunu engeller.</li><li>• Kolay hazırlanır ve uygulanır ( fırça, rulo ile ya da püskürtülerek uygulanabilir).</li><li>• Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir.</li><li>• Asfalt ve beton zeminlere kolay tatbik edilebilir.</li></ul>																					
<b>Teknik Veri</b>	<table border="1"><tr><td>Parlaklık</td><td>Yarı Mat</td></tr><tr><td>Ambalaj</td><td>20 kg teneke kutularda</td></tr><tr><td>Renk</td><td>Kırmızı, beyaz, yeşil veya sarı (Belirli miktarda istenilen özel renklerde imalat yapılabilir)</td></tr><tr><td>Yoğunluk</td><td>~ 1,4 gr / cm<sup>3</sup> ( 23 °C)</td></tr><tr><td>İlk kuruma</td><td>1-2 saat (23 °C)</td></tr><tr><td>Tam Kuruma</td><td>8-10 saat (23 °C)</td></tr><tr><td>Tam Sertleşme</td><td>7 gün (23 °C)</td></tr><tr><td>Uygulama Şekli</td><td>Rulo, fırça veya püskürtme tabancası</td></tr><tr><td>Sarfiyat</td><td>Tek katta ~ 0,300 – 0,400 kg / m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.</td></tr></table>	Parlaklık	Yarı Mat	Ambalaj	20 kg teneke kutularda	Renk	Kırmızı, beyaz, yeşil veya sarı (Belirli miktarda istenilen özel renklerde imalat yapılabilir)	Yoğunluk	~ 1,4 gr / cm <sup>3</sup> ( 23 °C)	İlk kuruma	1-2 saat (23 °C)	Tam Kuruma	8-10 saat (23 °C)	Tam Sertleşme	7 gün (23 °C)	Uygulama Şekli	Rulo, fırça veya püskürtme tabancası	Sarfiyat	Tek katta ~ 0,300 – 0,400 kg / m <sup>2</sup>	Depolama	Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.	
Parlaklık	Yarı Mat																					
Ambalaj	20 kg teneke kutularda																					
Renk	Kırmızı, beyaz, yeşil veya sarı (Belirli miktarda istenilen özel renklerde imalat yapılabilir)																					
Yoğunluk	~ 1,4 gr / cm <sup>3</sup> ( 23 °C)																					
İlk kuruma	1-2 saat (23 °C)																					
Tam Kuruma	8-10 saat (23 °C)																					
Tam Sertleşme	7 gün (23 °C)																					
Uygulama Şekli	Rulo, fırça veya püskürtme tabancası																					
Sarfiyat	Tek katta ~ 0,300 – 0,400 kg / m <sup>2</sup>																					
Depolama	Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.																					
<b>Yüzey Hazırlığı</b>	Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzey, kuru, sağlam, tam yüklenmeye hazır, tozsuz olmalıdır.																					
<b>Hazırlama Talimatı</b>	<b>ZNR COURT PAINT</b> tamamı uygun bir karıştırıcıyla homojen hale getirilir. Gerekirse uygulama viskozitesine gelmesi için, %10–15 <b>selulozik tiner</b> ilave edilebilir.																					
<b>Uygulama</b>	Karışım, havalı püskürtme, havasız püskürtme, rulo veya fırça ile önceden hazırlanan yüzeye uygulanır. Yüzey durumuna bağlı olarak bir veya iki kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 24 saat beklenmelidir.																					
<b>Dikkat Edilmesi Gerekenler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ZNR COURT PAINT</b> uygulaması yapılan yer, kuruyana kadar sudan korunmalıdır.</li><li>• Kapalı alanlarda gaz maskesi kullanılmalı ve havalandırılarak çalışılmalıdır.</li><li>• Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.</li><li>• R42/43: Solunduğunda / deri ile temasında alerji yapabilir.</li><li>• S 3 / 7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.</li><li>• S36/37: Çalışma sırasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.</li><li>• S29: Kanalizasyona atmayınız.</li></ul>																					
<b>Genel Hususlar</b>	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.																					
<b>İmha Etme</b>	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.																					
<b>Güvenlik Bilgileri</b>	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.																					