

ZNR™ ROADCOAT Solvent Esaslı Yol Çizgi Boyası

Ürün Tanımı	UV dayanımı ve kimyasal direnci yüksek olan akrilik esaslı, solvent bazlı yol çizgi boyası.																	
Ürün No	424																	
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none">Yol çizgi boyası;asfalt, beton, karayolu, kaldırım, yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlendirilmesinde kullanılır.																	
Özellikleri/Avantajları	<ul style="list-style-type: none">Solvent bazlıdır.UV dayanıklıdır.Aşınmaya karşı dirençlidir.Sararma yapmaz.İyi örtücülük sağlayan, çevre dostudur.																	
Teknik Veri	<table border="1"><tr><td>Görünüm</td><td>Sıvı (beyaz, sarı)</td></tr><tr><td>Ambalaj</td><td>20 kg</td></tr><tr><td>Yoğunluk</td><td>~1,40 gr/cm³ (23 °C de)</td></tr><tr><td>Uygulama Yüzey sıcaklığı</td><td>+5°C / +30°C</td></tr><tr><td>Dokunma Kuruması</td><td>~15 dk.</td></tr><tr><td>Kap ömrü</td><td>~40 dakika</td></tr><tr><td>Sarfiyat</td><td>~0,250 – 0,300 kg/m² (tek katta)yüzey durumuna ve kullanım amacına bağlı değişken.</td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.</td></tr></table>	Görünüm	Sıvı (beyaz, sarı)	Ambalaj	20 kg	Yoğunluk	~1,40 gr/cm ³ (23 °C de)	Uygulama Yüzey sıcaklığı	+5°C / +30°C	Dokunma Kuruması	~15 dk.	Kap ömrü	~40 dakika	Sarfiyat	~0,250 – 0,300 kg/m ² (tek katta)yüzey durumuna ve kullanım amacına bağlı değişken.	Depolama	Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.	
Görünüm	Sıvı (beyaz, sarı)																	
Ambalaj	20 kg																	
Yoğunluk	~1,40 gr/cm ³ (23 °C de)																	
Uygulama Yüzey sıcaklığı	+5°C / +30°C																	
Dokunma Kuruması	~15 dk.																	
Kap ömrü	~40 dakika																	
Sarfiyat	~0,250 – 0,300 kg/m ² (tek katta)yüzey durumuna ve kullanım amacına bağlı değişken.																	
Depolama	Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.																	
Yüzey Hazırlığı	Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzey, kuru, sağlam, tam yüklenmeye hazır, tozsuz olmalıdır.Gerekirse zeminde freze ve tıraşlama işlemleri yapılmalıdır.																	
Hazırlama Talimatı	ZNRROADCOAT kullanıma hazır malzemedir. Kapağı açıldıktan sonra karıştırılarak direk kullanılabilir.																	
Uygulama	ZNRROADCOAT' in uygulanacak yüzey tozdan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır. İnceltmeden kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5 selülozik tineri ile inceltilecek kullanılabilir.																	
Dikkat Edilmesi Gerekenler	<ul style="list-style-type: none">Uygulama Araçları: Özel sprey ile boya atan araçlar veya pistole. Fırça veya rulo da kullanılabilir.Uygulama araçları mutlaka paslanmaz çelikten olmalıdır. Boya yapısı gereği hızlı kurduğundan kazanda uzun süre bekletilmemelidir, eğer bekletilirse pistoleyi tıkayabilir.Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.Uygulama araçları, uygulamadan hemen sonra temiz tiner ile temizlenmelidir.																	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.																	
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.																	
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.																	