

ZNR™ ROADCOAT WB

Su Bazlı Yol Çizgi Boyası

Ürün Tanımı	Akrilik emülsiyon esaslı, çabuk kuruyan, performansı yüksek, mat,subazlı yol çizgi boyası.	
Ürün No	425	
Kullanım Alanları	Yol çizgi boyası , asfalt, beton, karayolu, kaldırım, yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde Yol üzerinde gerekli olan her türlü trafik çizgi ve işaretlemelerinde kullanılır.	
Özellikleri/Avantajları	- Su bazlıdır. - Yüksek nemde, düşük sıcaklıkta ve hava sirkülasyonunun az olduğu yerlerde bile iyi kuruma özelliğine sahiptir. - Aşınmaya karşı dirençlidir. - İyi örtücülük sağlayan, çevre dostudur. - Uygulama sonrası su ile kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir.	
Teknik Veri	Görünüm	Sıvı (beyaz, sarı)
	Ambalaj	10 kg
	Yoğunluk	~1,40 gr/cm ³ (23 °C de)
	Viskozite	
	Uygulama Yüzey sıcaklığı	+5°C / +35°C
	Dokunma Kuruması	~15 dk.
	Kap ömrü	~40 dakika
	Sarfiyat	~0,600 kg/m ² (tek katta)yüzey durumuna ve kullanım amacına bağlı değişken.
	Depolama	Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Yüzey Hazırlığı	Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzey, kuru, sağlam, tam yüklenmeye hazır, tozsuz olmalıdır.Gerekliyse zeminde freze ve tıraşlama işlemleri yapılmalıdır.	
Hazırlama Talimatı	ZNRROADCOAT WB kullanıma hazır malzemedir. Kapağı açıldıktan sonra karıştırılarak direk kullanılabilir.	
Uygulama	ZNRROADCOAT WB Su Bazlı Yol Çizgi Boyası uygulamasından önce yüzey alanı mutlaka toz, kir, mıcır vb. malzemelerden arındırılmalıdır ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. Kaldırım taşlarının boyanması uygulamalarında öncelikli olarak kırık, eksik kısımlar düzeltilmeli veya değiştirilmelidir. Yol çizgilerinin işaretlenmesi uygulamalarında mümkün olduğunca gevşek zemin, aşınmış agregalı yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama, yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı minimum 15°C ve bağıl rutubeti maksimum %80 olmak şartıyla temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır. Ürün, dip kurumasını tamamlamadan (23°C'de 40 dakika) yaya ve araç trafiğinden korunmalıdır.	
Dikkat Edilmesi Gerekenler	Uygulama Araçları: Paslanmaz çelik tankı, havasız veya pnömatik makine, fırça, rulo. - Uygulama araçları mutlaka paslanmaz çelikten olmalıdır. Boya yapısı gereği hızlı kurduğundan kazanda uzun süre bekletilmemelidir, eğer bekletilirse pistoleyi tıkayabilir. +5°C'in altındaki ve +35°C'in üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. - Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır. - Uygulama araçları, uygulamadan hemen sonra temiz su ile temizlenmelidir.	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.	
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.	
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.	

Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.