

ZNR™ MPU K 580
Kontrplak Macunu

Ürün Tanımı	Poliüretan esaslı, iki bileşenli, boşluk doldurma kapasitesi olan, esnek, kontrplak plakalarını yapıştırmada kullanılan macundur.															
Ürün No	900 – 7															
Uygulama Alanları	• Ahşap teknelerde kontrplak plakaların yapıştırılmasında kullanılır.															
Özellikleri/Avantajları	• Solvent içermez. • Esnektir. • Kimyasal direnci yüksektir. • Çok yüksek yapışma mukavemeti gösterir. • Deniz suyuna dayanıklıdır.															
Teknik Veri	<table><tr><td>Renk</td><td>Krem</td></tr><tr><td>Ambalaj</td><td>1 kg : 5 kg : 10 kg : 25 kg hazır setlerde</td></tr><tr><td>Yoğunluk</td><td>~1,6 gr/cm³ (23 °C'de)</td></tr><tr><td>Karışım ömrü</td><td>~40 dk (23 °C'de)</td></tr><tr><td>Kuruma süresi</td><td>Dokunma : 2-4 saat (23 °C'de) Tam sertleşme : 1 hafta (23 °C'de)</td></tr><tr><td>Sarfiyat</td><td>1 mm kalınlık için ~1,6 kg/m² Yüzeyin durumuna göre sarfiyat değişir.</td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.</td></tr></table>		Renk	Krem	Ambalaj	1 kg : 5 kg : 10 kg : 25 kg hazır setlerde	Yoğunluk	~1,6 gr/cm³ (23 °C'de)	Karışım ömrü	~40 dk (23 °C'de)	Kuruma süresi	Dokunma : 2-4 saat (23 °C'de) Tam sertleşme : 1 hafta (23 °C'de)	Sarfiyat	1 mm kalınlık için ~1,6 kg/m² Yüzeyin durumuna göre sarfiyat değişir.	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Renk	Krem															
Ambalaj	1 kg : 5 kg : 10 kg : 25 kg hazır setlerde															
Yoğunluk	~1,6 gr/cm³ (23 °C'de)															
Karışım ömrü	~40 dk (23 °C'de)															
Kuruma süresi	Dokunma : 2-4 saat (23 °C'de) Tam sertleşme : 1 hafta (23 °C'de)															
Sarfiyat	1 mm kalınlık için ~1,6 kg/m² Yüzeyin durumuna göre sarfiyat değişir.															
Depolama	Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.															
Yüzey Hazırlığı	Kaplama uygulamasından önce yüzeydeki pas, yağ, gres, tuz ve benzer kirlilikler arındırılmalıdır. Uygulamadan önce yüzeyde nem olmadığından emin olunuz. Uygun astar ile astarlanmalıdır.															
Hazırlama Talimatı	A komponent kendi içinde 400 devir/dakika bir karıştırıcı ile homojen renk oluşuncaya kadar karıştırılır. B komponenti A içerisine ilave edilerek karışıma üç dakika devam edilir. Karıştırma esnasında hava sürüklenmemesine dikkat edilmelidir.															
Uygulama	İki komponentin karışımıyla hazırlanmış macun uygun çelik spatula yada mala yardımıyla kabarcık oluşturmayacak şekilde uygulanır.															
Dikkat Edilmesi Gerekenler	• Uygulama yüzey sıcaklığı 5°C– 35°C olmalıdır. • Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve su ile temas etmemelidir. • 20°C-25°C sıcaklıkta uygulanan malzeme tam sertleşme süresi ortalama 7 gündür.															
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu olarak gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.															
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.															
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.															

