

ZNR™ MPU 370

Alifatik Poliüretan Esaslı, Koruyucu Son Kat

Ürün Tanımı	Alifatik poliüretan esaslı, iki bileşenli, ultraviyole ışınlarla ve hava şartlarına dayanıklı, solventli kullanıma hazır koruyucu son kat boyadır.														
Ürün No	900 - 5														
Kullanım Alanları	- Özellikle dış mekanlar için; koruyucu kaplama olarak; beton, asfalt, saç, çelik, ahşap gibi her yüzeye mükemmel yapışma sağlar. - Poliüretan ve Epoksi sistemlerin üzerine, içerde ve dışarıda koruyucu olarak kullanılan sistem bileşenidir. - Rafineriler, petrokimya tesisleri, yakıt depolama tankları, liman tesisleri ve köprüler, boru hatları, yüksek sanayi bacaları, konteynırlar için kullanılır. - Deniz araçlarında su üstü alanlarda kullanılır.														
Özellikleri/Avantajları	- Kolay hazırlanır ve uygulanır. - Mükemmel UV dayanımı ve termal mukavemet sağlar. - Aşınma ve darbe direnci yüksektir. - Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir. - Atmosferik etkenlere karşı mukavemeti yüksektir.														
Teknik Veri	<table border="1"> <tr> <td>Görünüm</td><td>Sıvı (beyaz, gri ve istenilen özel renklerde)</td></tr> <tr> <td>Yoğunluk</td><td>~1,25 gr/cm³ (23 °C de)</td></tr> <tr> <td>Uygulama Yüzey sıcaklığı</td><td>+5°C / +40°C</td></tr> <tr> <td>Dokunma Kuruması</td><td>~ 30 – 40 dk.</td></tr> <tr> <td>Kap ömrü</td><td>~45 dakika</td></tr> <tr> <td>Sarfiyat</td><td>0,150– 0,250 kg/m² (tek katta) yüzey durumuna ve kullanım amacına bağlı değişken</td></tr> <tr> <td>Depolama</td><td>Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.</td></tr> </table>	Görünüm	Sıvı (beyaz, gri ve istenilen özel renklerde)	Yoğunluk	~1,25 gr/cm ³ (23 °C de)	Uygulama Yüzey sıcaklığı	+5°C / +40°C	Dokunma Kuruması	~ 30 – 40 dk.	Kap ömrü	~45 dakika	Sarfiyat	0,150– 0,250 kg/m ² (tek katta) yüzey durumuna ve kullanım amacına bağlı değişken	Depolama	Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Görünüm	Sıvı (beyaz, gri ve istenilen özel renklerde)														
Yoğunluk	~1,25 gr/cm ³ (23 °C de)														
Uygulama Yüzey sıcaklığı	+5°C / +40°C														
Dokunma Kuruması	~ 30 – 40 dk.														
Kap ömrü	~45 dakika														
Sarfiyat	0,150– 0,250 kg/m ² (tek katta) yüzey durumuna ve kullanım amacına bağlı değişken														
Depolama	Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.														
Dayanıklılık	Kısa süreli kimyasal malzeme temasına(deterjan ,dezenfektanlar vs.) , sulandırılmış asit(%10-15 lik HCl vs.),tatlı-deniz suyu, petrol-petrol türevlerine ve madensel yağa karşı dayanıklıdır .														
Yüzey Hazırlığı	Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzey, kuru, sağlam, tam yüklenmeye hazır, tozsuz olmalıdır. Gerekirse zeminde freze ve tıraşlama işlemleri yapılmalıdır.														
Ambalaj	20 kg'lık hazır set														
Hazırlama Talimatı	A komponent kendi içinde 400 devir/dakika bir karıştırıcı ile homojen renk oluşuncaya kadar karıştırılır. B komponenti A içerisine ilave edilerek karışıma üç dakika devam edilir. Karıştırma esnasında hava sürüklenmemesine dikkat edilmelidir.														
Uygulama	Karışım rulo, fırça ile önceden hazırlanan yüzeye uygulanır. Birkaç kat uygulama yapılacağı durumlarda, katlar arası 4-5 saat beklenmelidir.														
Dikkat Edilmesi Gerekenler	ZNR MPU 370 uygulaması yapılan yer, en az 8 saat boyunca sudan korunmalıdır. - Kapalı alanlarda gaz maskesi kullanılmalı ve havalandırılarak çalışılmalıdır.														
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.														
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.														
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.														