

ZNR™ PRIMER MPU 345

Poliüretan Esaslı Emprenye Astar

Ürün Tanımı	Poliüretan sistemlerin altında iyi bir yapıştırma sağlaması için geliştirilen, beton, şap ve mozaik zeminlerde kullanılan, tek komponentli, solvent ihtiva eden, poliüretan esaslı emprenye astar malzemesidir.																		
Ürün No	900 - 1																		
Kullanım Alanları	- Poliüretan esaslı sistemlerde zemine aderansı arttırmak ve oluşabilecek hava kabarcıklarını engellemek amacıyla, - Ahşap tekneleri her türlü dış faktörlerden korumak için ilk uygulama olarak, - Endüstriyel zeminlerde ve yükseltilmiş döşeme altlarında tozumsuzluk sağlamak, - Halı altlarına da uygulanarak tozumsuzluk ve kaymazlık sağlamak amacıyla kullanılır.																		
Özellikleri/Avantajları	- Ekonomiktir. - Kullanımı kolaydır. - Solvent esaslı olduğundan priz süresi kısadır. - Gözeneklere yerleşerek, izolasyon sağlar. - Yüklere ve kimyasallara dayanıklıdır. - Şap yüzeylerin tozumasına karşı kullanılabilir. - Her türlü beton, şap ve mozaik zeminler için uygundur.																		
Teknik Veri	<table border="1"> <tr> <td>Ambalaj</td><td>1 kg'lık ve 5 kg'lık hazır setler</td></tr> <tr> <td>Görünüm</td><td>Şeffaf sarı</td></tr> <tr> <td>Yoğunluk</td><td>~ 1,00 gr/cm³ (23 °C)</td></tr> <tr> <td>Viskozite</td><td>30 – 40 KU</td></tr> <tr> <td>Uygulama Yüzey sıcaklığı</td><td>+5°C / +40 °C</td></tr> <tr> <td>Kuruma Süresi</td><td>8–12 saat (ortam koşullarına bağlı değişken)</td></tr> <tr> <td>Kap ömrü</td><td>~30 dakika</td></tr> <tr> <td>Sarfiyat</td><td>150–250 gr/m² (yüzey durumuna bağlı, değişken)</td></tr> <tr> <td>Depolama</td><td>Serin ve kuru bir ortamda raf ömrü, yaklaşık 6 aydır.</td></tr> </table>	Ambalaj	1 kg'lık ve 5 kg'lık hazır setler	Görünüm	Şeffaf sarı	Yoğunluk	~ 1,00 gr/cm ³ (23 °C)	Viskozite	30 – 40 KU	Uygulama Yüzey sıcaklığı	+5°C / +40 °C	Kuruma Süresi	8–12 saat (ortam koşullarına bağlı değişken)	Kap ömrü	~30 dakika	Sarfiyat	150–250 gr/m ² (yüzey durumuna bağlı, değişken)	Depolama	Serin ve kuru bir ortamda raf ömrü, yaklaşık 6 aydır.
Ambalaj	1 kg'lık ve 5 kg'lık hazır setler																		
Görünüm	Şeffaf sarı																		
Yoğunluk	~ 1,00 gr/cm ³ (23 °C)																		
Viskozite	30 – 40 KU																		
Uygulama Yüzey sıcaklığı	+5°C / +40 °C																		
Kuruma Süresi	8–12 saat (ortam koşullarına bağlı değişken)																		
Kap ömrü	~30 dakika																		
Sarfiyat	150–250 gr/m ² (yüzey durumuna bağlı, değişken)																		
Depolama	Serin ve kuru bir ortamda raf ömrü, yaklaşık 6 aydır.																		
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar ZNR Tamir Harcı ile tamir edilir. Tüm genleşme ve hareketli derzler öncelikle elastomerik bir derz dolgusu ile doldurulmalıdır.																		
Karıştırma Aletleri / Karışım	ZNR Primer MPU 345 düşük hızlı (300 - 400 dev/dak) elektrikli bir karıştırıcı veya başka uygun bir ekipman ile iyice karıştırılmalıdır. B bileşenini A bileşenine boşalttıktan sonra homojen bir karışım elde edene kadar 2 dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız.. Karışımın tam olarak yapıldığından emin olmak için malzemeleri başka bir kaba alınız ve tekrar düzgün bir karışım elde edene kadar 1 dakika boyunca karıştırınız. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için fazla karıştırmaktan kaçınınız.																		
Uygulama	ZNR Primer MPU 345 rulo veya fırça yardımıyla zemine eşit bir şekilde sürülür ve kurumaya bırakılır. Kuruma süresi, hava şartları ve zemin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Birkaç kat uygulama yapılacağı durumlarda, katlar arası yaklaşık 8 saat beklenmelidir.																		
Dikkat Edilmesi Gerekenler	ZNR Primer MPU 345 uygulaması yapılan yer, en az 8 saat boyunca sudan korunmalıdır. - Farklı ortamlarda ve farklı uygulama kalınlıklarında, erken veya geç kuruma gibi değişiklikler gözlemlenebilir. - Kapalı alanlarda gaz maskesi kullanılmalı ve ortam havalandırılarak çalışılmalıdır. S2:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz S24/25:Göz ve deri temasından sakınınız. S36/37: Çalışma sırasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. R10: Alevlenebilir. R42/43: Solunduğunda / deri ile temasında alerji yapabilir.																		
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce																		

	kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.