

ZNR™ WP INJECTION 514 PU

Tek Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Köpük

Ürün Tanım	Beton yüzeylerin çatlaklarını doldurarak sızdırmazlık sağlayan, esnek ve sert yapıda, tek bileşenli, poliüretan esaslı, su ile reaksiyona girerek izolasyonu sağlayan enjeksiyon köpüktür.												
Ürün No	118												
Kullanım Alanları	- Yeraltı yapılarında küçük ve orta hacimdeki su sızıntılarının durdurulmasında, - Su muhteva eden boşlukların doldurulmasında, - Temeler, zemin altı yapıları örneğin garajlar, - Tüneller ve alt geçitler, - Tanklar, - Su yolları ve barajlar da kullanılır.												
Özellikleri/Avantajları	- Kullanıcı ve çevre dostudur. - Özellikle betonun birleşim yeri olmak üzere, çatlaklar ve boşluklar için etkin bir izolasyon malzemesidir. - Yüksek genişleme sağlayan tamamen hidrofobik ve esnek bir köpük verir. - Düşük viskozitelidir. Minimal basınç ile derin penetrasyon sağlar. - Kolay uygulanabilir. Tek bileşenlidir ve yeterli uygulama zamanı sağlar. - Mantar ve diğer organizmalara oldukça dayanıklıdır. - Hiçbir solvent veya itici gaz içermez, depolama ulaşım ve kullanım için güvenlidir. - Yüksek performans, dayanıklılık ve uzun ömrü ile uygun ve maliyetli çözüm sağlar.												
Teknik Veri	<table border="1"> <tr> <td>Renk</td><td>Sarı</td></tr> <tr> <td>Ambalaj</td><td>5 kg'lık</td></tr> <tr> <td>Yoğunluk</td><td>~1,10 g/cm³ (23 °C'de)</td></tr> <tr> <td>Parlama Noktası</td><td>> 110</td></tr> <tr> <td>Elle Yapışma Süresi 25°C %55 Bağıl Nem</td><td>2 Saat</td></tr> <tr> <td>Depolama</td><td>Orijinal ambalajlarında açılmadan, 5-25 °C depolama sıcaklığında ve kuru yerlerde depolandığında raf ömrü minimum 6 ay'dır. Açıldığında, mümkün olan en kısa zamanda tüketilmelidir.</td></tr> </table>	Renk	Sarı	Ambalaj	5 kg'lık	Yoğunluk	~1,10 g/cm ³ (23 °C'de)	Parlama Noktası	> 110	Elle Yapışma Süresi 25°C %55 Bağıl Nem	2 Saat	Depolama	Orijinal ambalajlarında açılmadan, 5-25 °C depolama sıcaklığında ve kuru yerlerde depolandığında raf ömrü minimum 6 ay'dır. Açıldığında, mümkün olan en kısa zamanda tüketilmelidir.
Renk	Sarı												
Ambalaj	5 kg'lık												
Yoğunluk	~1,10 g/cm ³ (23 °C'de)												
Parlama Noktası	> 110												
Elle Yapışma Süresi 25°C %55 Bağıl Nem	2 Saat												
Depolama	Orijinal ambalajlarında açılmadan, 5-25 °C depolama sıcaklığında ve kuru yerlerde depolandığında raf ömrü minimum 6 ay'dır. Açıldığında, mümkün olan en kısa zamanda tüketilmelidir.												
Yüzey Hazırlığı	Mümkünse uygulanacak yüzeyi yüksek basınçla yıkayınız, yüzeydeki yağ, pas, vaks, kir vb. temizleyiniz. Çimento şerbeti, gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş membranların da kaldırılması gerekir. Büyük boşluklar varsa, ilk önce uygun ZNR Macun kullanılarak kapatılmalıdır.												
Hazırlama Talimatı	İlk olarak, ZNR PU ENJEKSİYON ve ZNR PU ENJEKSİYON Katalizör karıştırılmalıdır. Katalizör, uygulama yapılan yerin ortam sıcaklığı ve nemine bağlı olarak %1-10 arasında kullanılır. Karıştırma sırasında, reaksiyonun erken başlamaması için karışım nem ve sudan uzak tutulmalıdır.												
Uygulama	Asgari başlayarak, kademeli olarak enjeksiyon istenen orana ulaşana kadar pompa basıncı artırılır. Enjeksiyon seviyesi, doldurulacak boşluğun büyüklüğü ve genel olarak uygulanacak bölgenin durumuna bağlıdır.												
Temizleme	Uygulama biter bitmez, kullanılan ekipman selülozik tiner ile derhal temizlenmelidir ve makine yağı ile yağlanmalıdır.												
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.												
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.												

Güvenlik Bilgileri

Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.