

ZNR™ WP 1C**Esnek Su İzolasyon Harcı**

Ürün Tanımı	Çimento ve polimer esaslı, tek bileşenli, su geçirimsizlik sağlayan, kullanımı kolay, esnek su yalıtım malzemesidir.																					
Ürün No	100																					
Kullanım Alanları	• Su depoları, Sızdırmazlık çukurları, • Dere olukları, atık su kanalları ve boruları, • Perde duvarlar, temel bodrumlar, temeller, köprüler, • Kaplıca ve hamamlar, • Mutfak, balkon, teras, banyo, WC, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekânlarda kullanılır.																					
Özellikleri/Avantajları	• Kalın uygulanabildiğinden, yüzeyi düzeltmede çok büyük avantaj sağlar. • Donatı filesi uygulanmasında, filenin yüzeye gerdirilmesinde çok büyük rahatlık sağlar. • Ekonomiktir ve işçilik maliyeti düşüktür. • İç ve dış mekânlarda kullanılır. • Kolay hazırlanır ve uygulanır (fırça, mala ya da püskürtülerek uygulanabilir). • İşleme süresi uzundur. • Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir. • Toksik değildir; su depolarında kullanılabilir. • Kürünü aldıktan sonra suya ve dona dayanıklıdır. • Darbe ve titreşimlere dayanıklıdır. • Yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir.																					
Referans Standart	TS EN 1504-2																					
Teknik Veri	<table><tr><td>Ambalaj</td><td>25 kg Kraft Torba</td></tr><tr><td>Renk</td><td>Gri</td></tr><tr><td>Yoğunluk (Taze Harç)</td><td>2 kg/m³ (23 °C)</td></tr><tr><td>Yüzey Sıcaklığı</td><td>+5°C / +35°C</td></tr><tr><td>Kap Ömrü</td><td>~ 1 saat (23 °C)</td></tr><tr><td>Bağ Dayanımı</td><td>≥ 0,8 (N / mm²)</td></tr><tr><td>Üzerine Kaplama Yapılması</td><td>~ 3 gün</td></tr><tr><td>Sarfiyat</td><td>~ 2 kg/m² (1mm kalınlık için)</td></tr><tr><td>Kalınlık Sınırlaması</td><td>~ 5mm kalınlığa kadar rahatlıkla kullanılabilir.</td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Raf ömrü 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.</td></tr></table>		Ambalaj	25 kg Kraft Torba	Renk	Gri	Yoğunluk (Taze Harç)	2 kg/m³ (23 °C)	Yüzey Sıcaklığı	+5°C / +35°C	Kap Ömrü	~ 1 saat (23 °C)	Bağ Dayanımı	≥ 0,8 (N / mm²)	Üzerine Kaplama Yapılması	~ 3 gün	Sarfiyat	~ 2 kg/m² (1mm kalınlık için)	Kalınlık Sınırlaması	~ 5mm kalınlığa kadar rahatlıkla kullanılabilir.	Depolama	Raf ömrü 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Ambalaj	25 kg Kraft Torba																					
Renk	Gri																					
Yoğunluk (Taze Harç)	2 kg/m³ (23 °C)																					
Yüzey Sıcaklığı	+5°C / +35°C																					
Kap Ömrü	~ 1 saat (23 °C)																					
Bağ Dayanımı	≥ 0,8 (N / mm²)																					
Üzerine Kaplama Yapılması	~ 3 gün																					
Sarfiyat	~ 2 kg/m² (1mm kalınlık için)																					
Kalınlık Sınırlaması	~ 5mm kalınlığa kadar rahatlıkla kullanılabilir.																					
Depolama	Raf ömrü 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.																					
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar ZNR Tamir Harcı ile tamir edilir. Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 25°C'nin üzerindeyse yüzey nemlendirilerek doymun hale getirilir.																					
Hazırlama Talimatı	5-6 litre kullanım suyu temiz bir uygulama kabına doldurulur. ZNR WP 1C 25kg'ın tamamı üzerine dökülerek, bütün topraklar kayboluncaya kadar, düşük devirli uygun bir karıştırıcı ile 3 dakikada topaksız homojen karışım sağlanır. Karışım 3 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılır ve kullanıma hazır hale getirilir. (Hava sıcaklığına bağlı olarak, karışım içerisine %10 su ilave edilebilir.) Uygulama fırça ya da mala ile yapılabilir.																					
Uygulama	Her bir kat kalınlığı 5 mm'yi geçmemelidir. Her kat arasında 2–6 saat (ortam şartlarına bağlı) kuruma süresi bırakılması gereklidir. Sıva fileli uygulamalarında; ilk kat ıslak-kuru görünümdeyken sıva filesi yüzeye yerleştirilir ve ikinci kat fırça ya da mala yardımıyla uygulanır. WP su yalıtım sisteminin, sistem bileşenidir. Su yalıtım detayında yüzeyi düzenlemek ve donatı filesinin yerleştirilmesi için çok idealdir.																					
Dikkat Edilmesi Gerekenler	• Yüzey sıcaklığı minimum + 5°C olmalıdır. • Uygulamalar ilk 24 saat için yağmur, don, rüzgâr, güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklardan korunmalıdır. • Sertleşen harç tekrar sulandırılmamalıdır.																					
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.																					

İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.