

ZNR™ CEOFIX EXTRA FAYANS YAPIŞTIRICISI GRİ

Fayans Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı	Çimento esaslı, fayans, seramik, granit ve mermerin, beton, sıva, şap gibi çimento esaslı yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye sahip, kullanımı kolay ve son derece ekonomik bir yapıştırıcıdır.																																	
Ürün No	703																																	
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> Fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşların yapıştırılmasında, Binaların iç ve dış mekânlarındaki yatay ve dikey uygulamalarında, Emiciliği yüksek her türlü seramik kaplama malzemeleri, Banyo, mutfak, balkon, teras, yüzme havuzları, su depoları gibi ıslak hacimli mekânlarda kullanılır. 																																	
Özellikleri/Avantajları	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomiktir, İç ve dış mekânlarda kullanılır, Kolay hazırlanır ve uygulanır, işleme süresi uzundur, Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir, Kürünü aldıktan sonra suya ve dona dayanıklıdır, Darbe ve titreşimlere dayanıklıdır, yüksek yapışma gösterir. 																																	
Referans Standart	TS EN 12004																																	
Teknik Veri	<table border="1"> <tr> <td>Toz Rengi</td> <td>Gri</td> </tr> <tr> <td>Ambalaj</td> <td>25 kg'lık kraft torba</td> </tr> <tr> <td>Yoğunluk (Taze Harç)</td> <td>~ 1.6kg/m³ (+23°C sıcaklıkta)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Çekme Yapışma Mukavemeti</td> <td>Başlangıç $\geq 0,5$ N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Suya Daldırdıktan Sonra $\geq 0,5$ N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Isı İle Yaşlandırdıktan Sonra $\geq 0,5$ N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Donma-Çözülme Çevrimlerinden Sonra $\geq 0,5$ N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Açıkta Bekletme (20 dk) $\geq 0,5$ N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Yangına Tepki Sınıfı</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Yüzey Ve Ortam Sıcaklığı</td> <td>+5°C / +35°C</td> </tr> <tr> <td>Sıcaklık Dayanımı</td> <td>-15°C / +80°C</td> </tr> <tr> <td>Açık Bırakma</td> <td>45 dakika</td> </tr> <tr> <td>Pota Ömrü (Potlife)</td> <td>Yaklaşık 180 dakika (+23°C sıcaklıkta)</td> </tr> <tr> <td>Yaya Trafikine Açılış</td> <td>24 saat</td> </tr> <tr> <td>Fuga Uygulamasına Başlama</td> <td>24-48 saat (duvarda ve yerde olmasına bağlı)</td> </tr> <tr> <td>Uygulama Aleti</td> <td>Kaplamanın ebadına uygun dişli tarak</td> </tr> <tr> <td>Sarfiyat</td> <td>~ 3,00-7,00 kg/m² (Yüzeyin durumuna bağlı, değişken)</td> </tr> <tr> <td>Depolama</td> <td>Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.</td> </tr> </table>		Toz Rengi	Gri	Ambalaj	25 kg'lık kraft torba	Yoğunluk (Taze Harç)	~ 1.6kg/m ³ (+23°C sıcaklıkta)	Çekme Yapışma Mukavemeti	Başlangıç $\geq 0,5$ N/mm ²	Suya Daldırdıktan Sonra $\geq 0,5$ N/mm ²	Isı İle Yaşlandırdıktan Sonra $\geq 0,5$ N/mm ²	Donma-Çözülme Çevrimlerinden Sonra $\geq 0,5$ N/mm ²	Açıkta Bekletme (20 dk) $\geq 0,5$ N/mm ²	Yangına Tepki Sınıfı	A1	Yüzey Ve Ortam Sıcaklığı	+5°C / +35°C	Sıcaklık Dayanımı	-15°C / +80°C	Açık Bırakma	45 dakika	Pota Ömrü (Potlife)	Yaklaşık 180 dakika (+23°C sıcaklıkta)	Yaya Trafikine Açılış	24 saat	Fuga Uygulamasına Başlama	24-48 saat (duvarda ve yerde olmasına bağlı)	Uygulama Aleti	Kaplamanın ebadına uygun dişli tarak	Sarfiyat	~ 3,00-7,00 kg/m ² (Yüzeyin durumuna bağlı, değişken)	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.
Toz Rengi	Gri																																	
Ambalaj	25 kg'lık kraft torba																																	
Yoğunluk (Taze Harç)	~ 1.6kg/m ³ (+23°C sıcaklıkta)																																	
Çekme Yapışma Mukavemeti	Başlangıç $\geq 0,5$ N/mm ²																																	
	Suya Daldırdıktan Sonra $\geq 0,5$ N/mm ²																																	
	Isı İle Yaşlandırdıktan Sonra $\geq 0,5$ N/mm ²																																	
	Donma-Çözülme Çevrimlerinden Sonra $\geq 0,5$ N/mm ²																																	
Açıkta Bekletme (20 dk) $\geq 0,5$ N/mm ²																																		
Yangına Tepki Sınıfı	A1																																	
Yüzey Ve Ortam Sıcaklığı	+5°C / +35°C																																	
Sıcaklık Dayanımı	-15°C / +80°C																																	
Açık Bırakma	45 dakika																																	
Pota Ömrü (Potlife)	Yaklaşık 180 dakika (+23°C sıcaklıkta)																																	
Yaya Trafikine Açılış	24 saat																																	
Fuga Uygulamasına Başlama	24-48 saat (duvarda ve yerde olmasına bağlı)																																	
Uygulama Aleti	Kaplamanın ebadına uygun dişli tarak																																	
Sarfiyat	~ 3,00-7,00 kg/m ² (Yüzeyin durumuna bağlı, değişken)																																	
Depolama	Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir.																																	
	Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.																																	
Yüzey Hazırlama	Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar ZNR Tamir Harcı ile tamir edilir. Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 25°C'nin üzerindeyse yüzey nemlendirilerek doygun hale getirilir.																																	
Hazırlama Talimatı	5,50-6,50 litre (hava sıcaklığına bağlı değişkenlik gösterebilir) temiz ve serin karışım suyu içerisine (25 kg) toz malzeme dökülür (Toz malzeme içerisine su katılmamalıdır) ve düşük devirli uygun bir karıştırıcı ile 3-4 dakikada topaksız homojen karışım sağlanır.																																	
Uygulama	Karışım 3-5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak, seramik ebadına uygun dişli bir taraklı malayla, tek yönde çekilerek yüzeye yayılır. Seramikler, normal sıcaklık ve nem koşullarında 30 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırılır. Açık bekletme süresi, normal sıcaklık ve nem koşullarında yaklaşık 30 dakikadır. Ortam şartlarına bağlı olarak, üzerine yapıştırılabilme süresi, daha kısa olabilir. Yapıştırma esnasında seramikler arasında istenilen derz aralığı bırakılarak, yüzeydeki harcın seramiğe tam temasını sağlamak için hafifçe bastırılır ve harcın içinde yüzmesi sağlanır. Derz doldurma işlemi, duvar uygulamalarında yaklaşık 24 saat, zemin uygulamalarında ise																																	

	yaklaşık 48 saat sonra yapılmalıdır. Derzlerde uygun bir ZNRFuga Derz Dolgusu kullanılması tavsiye edilir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler	<ul style="list-style-type: none">• Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşma yapan harç kesinlikle kullanmamalıdır. Sertleşen harç tekrar sulandırılmamalıdır.Önerilenden fazla su kullanmayınız. Yapışma performansını etkileyeceğinden, uygulanmış yapıştırıcıyı, açıkta bekletme süresini uzatmak için nemlendirmeyiniz.• Sadece sağlam ve hazırlanmış yüzeylere uygulayınız. Kaplamalar önceden nemlendirilmelidir.• Önerilenden daha kalın uygulamayınız.• Uygulamalar ilk 24 saat için yağmur, don, rüzgâr, güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklardan korunmalıdır.
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.